



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SYSTEM ACCIAIO SPRAY PA 225

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'acciaio è uno dei materiali più resistenti agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle piogge acide. **SYSTEM PA 225** è a base di particelle finissime di acciaio inox disperse in speciali resine sintetiche, è resistente alle abrasioni, graffi e scalfitture. Ripristina le superfici in acciaio, ferro, zinco, ghisa abrase per invecchiamento, taglio, saldatura, conferendo un aspetto molto simile all'acciaio.

Asciuga rapidamente e può essere sovraverniciato.

Contiene Acciaio inossidabile AISI 316 (acciaio inox 18/12 Ni/Cr)

- CAMPI DI IMPIEGO

Una soluzione ideale per resistere a tali condizioni gravose è proteggere, scossaline, pluviali, cancelli, ferro battuto, tralicci, saldature, ecc., con speciali pigmenti d'acciaio.

- MODALITÀ D'USO

Pulire e asciugare accuratamente le parti da trattare ed eliminare tracce di ruggine. Agitare bene la bombola

fino a sentire muoversi liberamente la biglia all'interno e continuare per un paio di minuti. Erogare più strati leggeri di prodotto da una distanza di ca. 20 cm. Dopo l'uso, spruzzare per 2 o 3 secondi a bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

- Stoccaggio

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente : almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Bombola aerosol
Contenuto 400 ml
Cod.4225

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto		Liquido (sottopressione)
• Colore (del film)		acciaio
• Odore		tipico
• Peso specifico (base)	Kg/l	0,750 ÷ 0,850
• Propellente		GPL
• Pressione a 20°C	bar	3
• Tempo di asciugatura	minuti	15 ÷ 20
• Resa (per bombola)	m ²	2 ÷ 2,5
• Resistenza alla temperatura	°C	140 ÷ 150

RD 11/02/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS