



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SYSTEM 52A43 FRENAFILETTI MEDIO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto di impiego generale adatto per i componenti filettati realizzati con tutti i diversi materiali inclusi quelli cadmiati e zincati. Indicato per la frenatura di dati in genere. Raccomandato per i componenti filettati per i quali è previsto un eventuale smontaggio con normali utensili.

Prodotto a media tissotropia. La proprietà tissotropica evita la colatura e consente l'applicazione senza sprechi. Elimina l'uso dei mezzi convenzionali di frenatura come dado, controdado, rosette, grower, dado autobloccanti.

Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura. Possiede elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori. Impedisce la corrosione e il grippaggio. Indicato anche per le superfici leggermente sporche di olio.

Per una frenatura rapida usare il "Primer Rapido AP 724".

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente : 18 mesi minimo.

- CONFEZIONE

flacone in plastica

Cod. 4704 flacone 10 ml

Cod. 4705 flacone 50 ml

Cod. 4706 flacone 250 ml

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Colore | blu |
| • Peso specifico | 1,05 |
| • Viscosità a 25°C (mPa.s) | 1700 - 9000 |
| • Gioco max diametrale | 0,25 mm |
| • Diametro max filetto | M36 |
| • Resist. allo svitamento (N.m) | iniziale 18 – 23
residua 9 – 16 |
| • Resist. allo scorrimento (N/mm ²) | 9 – 13 |
| • Tempo di indurimento res. alla manipolazione | 10 – 20 min. |
| • res. funzionale | 1 – 3 ore |
| • res. finale | 24 ore |
| • Temp. di impiego | -55°C +200°C |

R&D 17.12.2013 rev.1

Prodotto collaudato secondo le norme DIN 54454

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

